



SIVAL

GESSOS ESPECIAIS



DESCRIPTION DU PRODUIT

SIVAL ACABAMENTO est un enduit de finition à base de plâtre, de charges minérales et d'adjuvants, de couleur blanche.

Il est commercialisé sous forme de poudre très fine, prête à être mélangée mécaniquement avec de l'eau, pour une application manuelle.

EMBALLAGE

Sacs en papier de 5 kg, 18 kg et 25 kg.



SIVAL ACABAMENTO



EXCELLENTE MANIABILITÉ ET DURETÉ SUPERFICIELLE

UTILISATION

Convient pour la finition des murs et plafonds habituellement recouverts d'enduits avec des enduits à base de plâtre, manuels ou projetés, les crépis de ciment ou de ciment/chaux. Il doit être appliqué avec une taloche métallique (lisseuse), en couche très fine.

Il peut également être utilisé pour des interventions de conservation et de réhabilitation de revêtements de murs intérieurs, pour la réparation de fissures et les mises à niveau en couche pelliculaire.

Dans les deux cas, on peut obtenir une finition identique à celle du stuc traditionnel, de haute durabilité et présentant des prestations mécaniques supérieures. Il existe également une grande compatibilité entre ce matériau et ceux qui sont normalement utilisés sur les supports anciens, raison pour laquelle il est très utilisé pour ce type d'intervention.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résistance mécanique à la flexion (*):	> 2 MPa
Résistance mécanique à la compression (*):	> 3,5 MPa
Dureté Shore C (*):	> 60
Temps d'utilisation de l'enduit (**):	2 heures - 4 heures
Consommation approximative (***):	0,5 à 1 kg/m ² en fonction de la méthode d'application, notamment du nombre de couches
Réaction au feu:	A1

(*) Valeurs obtenues après 28 jours pour des enduits préparés en laboratoire. (**) Le temps d'utilisation peut varier en fonction de la consistance de l'enduit et des conditions d'application sur chantier (température, aération, etc.). (***) Valeurs obtenues en laboratoire.

À VOTRE SERVICE DEPUIS 75 ANS POUR ASSURER VOTRE CONFORT

WWW.SIVAL.PT

APPLICATION



1

Verser le produit lentement dans un seau propre contenant de l'eau claire, jusqu'à saturation. Laisser reposer 2 à 3 minutes et mélanger avec un malaxeur à hélices jusqu'à l'obtention d'un enduit homogène.



2

Après le gâchage, appliquer l'enduit avec une taloche métallique (lisseuse) en plusieurs couches, pour former un revêtement d'environ 1 mm d'épaisseur. Dès que l'enduit devient trop dur ne doit plus être utilisé, ni rallongé avec addition d'eau.

CONDITIONS D'APPLICATION

PREPARATION DU SUPPORT - Le support doit être exempt de particules adhérentes, de produits pulvérulents, de sels et de graisses.

Quand SIVAL ACABAMENTO doit être appliqué sur d'autres produits à base de plâtre, il est recommandé de le faire immédiatement après leur durcissement ou, au maximum, dans les 24 heures, excepté dans les cas où les conditions de séchage des enduits sont affectées par des supports peu absorbants, des épaisseurs de remplissage de l'ordre de 20 mm ou plus et le manque d'aération. Dans ces conditions, il ne doit être appliqué que le jour suivant afin de permettre un meilleur séchage, durant les premières heures, de l'enduit de remplissage.

Le contraire est recommandé pour les crépis à base de ciment/chaux, qui doivent être complètement secs et durcis lors de l'application de SIVAL ACABAMENTO. Dans ce cas, il est recommandé d'humidifier les surfaces au préalable à l'eau claire pour améliorer l'adhérence entre les deux couches et éviter la formation de fissures.

La même recommandation est faite pour tout autre support très absorbant.

Sur les supports lisses et compacts, il faut créer les conditions d'adhérence nécessaires par piquage de la surface ou en appliquant au préalable un produit prévu à cet effet, à l'efficacité confirmée.

La température du support doit se situer entre 5 °C et 30 °C.

EAU DE GÂCHAGE - L'eau de gâchage doit être potable et exempte de toute impureté et sa température doit se situer entre 15 °C et 25 °C de préférence.

TEMPÉRATURE D'APPLICATION - Il ne doit pas être appliqué à des températures inférieures à 5 °C, ni supérieures à 40 °C.

ÉPAISSEUR DE REMPLISSAGE - L'épaisseur maximale recommandée pour l'application de SIVAL ACABAMENTO est d'environ 2 mm.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

VALIDITÉ DU PRODUIT - 12 mois dans l'emballage d'origine fermé et à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Ne pas ajouter d'autres produits à SIVAL ACABAMENTO, celui-ci devant être appliqué comme indiqué sur l'emballage d'origine.

Dans la mesure où nous ne contrôlons pas les conditions de manipulation et d'application de nos produits, notre responsabilité se limite uniquement à leur qualité, à l'exclusion de toute anomalie résultant de leur mauvaise utilisation.

REF: 20211028



SIVAL
GESSOS ESPECIAIS

USINE Rua Emídio Oliveira Faria
2425-879 Souto da Carpalhosa
PORTUGAL
[+351] 244 619 170
sival@sival.pt

MAGASINS • Maia
• Viseu
• Frielas
• Montijo

Cofinanciado por:

