



SIVAL

GESSOS ESPECIAIS




DESCRIPTION DU PRODUIT

AD 3 est un produit de couleur blanche à base de plâtre, de charges minérales et adjuvants commercialisé sous forme de poudre très fine, prête pour le gâchage mécanique avec de l'eau, pour application manuelle.

EMBALLAGE

Sacs en papier de 17kg.



AD 3

EXCELLENTE ADHÉRENCE ET FINITION

UTILISATION

Colle-enduit en poudre pour le collage, montage et l'enduisage des cloisons en carreaux de plâtre et en blocs de béton cellulaire en intérieur, permettant également le blocage des carreaux en partie supérieure des cloisons. En ayant une excellente compatibilité avec des matériaux récents ou bien ceux normalement utilisés dans des supports anciens, peut aussi être utilisé pour des travaux de rebouchage et lissage sur la plupart des supports.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La consommation dépend de l'épaisseur des carreaux:	- Carreaux avec une épaisseur de 5 cm - 1 kg/m ² - Carreaux avec une épaisseur de 10 cm - 2 kg/m ²
Temps d'utilisation du produit:	1 à 2 heures en fonction des conditions ambiantes. Lorsque la pâte commence à durcir, elle ne peut plus être utilisée
Adhérence	Rupture dans le carreau de plâtre (essai d'adhérence sur carreaux de plâtre selon standard EN 12860)
Réaction au feu:	A1

À VOTRE SERVICE DEPUIS 75 ANS POUR ASSURER VOTRE CONFORT

WWW.SIVALPT

APPLICATION

Saupoudrer le produit dans de l'eau propre jusqu'à la saturation (1,3kg de produit par litre d'eau). Laisser reposer 2 à 3 minutes et bien mélanger le produit, de préférence mécaniquement, jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

Appliquer directement sur les surfaces à coller. Les joints entre carreaux ne doivent pas dépasser les 3mm d'épaisseur.

Pour des lissages, il doit être appliqué avec une taloche métallique à lisser, en plusieurs couches.

Une meilleure liaison entre l'enduit et les substrats où il est appliqué est obtenue avec l'enduit fluide. Si la pâte est trop épaisse ou appliquée sur des supports trop humides, elle perdra drastiquement sa capacité d'adhérence.

CONDITIONS D'APPLICATION

PREPARATION DU SUPPORT - Les supports doivent être exempts de poussières, particules libres, d'efflorescences, d'agents de démoulage et d'autres résidus qui compromettent l'adhérence.

L'eau de gâchage doit être potable et exempte de toute impureté et sa température doit être comprise entre 15 °C et 25 °C, de préférence.

TEMPÉRATURE D'APPLICATION - Ne pas mettre en œuvre avec des températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 40 °C.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

VALIDITÉ DU PRODUIT - 9 mois dans l'emballage d'origine fermé et à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Ne pas ajouter d'autres produits à AD 3, celui-ci devant être appliqué comme indiqué sur l'emballage d'origine.

Dans la mesure où nous ne contrôlons pas les conditions de manipulation et d'application de nos produits, notre responsabilité se limite uniquement à leur qualité, à l'exclusion de toute anomalie résultant de leur mauvaise utilisation.

REF: 20220719



SIVAL
GESSOS ESPECIAIS

USINE Rua Emídio Oliveira Faria
2425-879 Souto da Carpalhosa
PORTUGAL

[+351] 244 619 170
sival@sival.pt

MAGASINS • Maia
• Viseu
• Frielas
• Montijo