



# SIVAL

GESSOS ESPECIAIS



## DESCRIPTION DU PRODUIT

SIVAL PLUS est un enduit de couleur blanche à base de plâtre, de charges minérales et adjuvants commercialisé sous forme de poudre très fine, prête pour le gâchage mécanique avec de l'eau, pour application manuelle.

## EMBALLAGE

Sacs en papier de 18 kg.



SIVAL GC PLUS

## MULTITUDE D'APPLICATIONS

## ADHÉSION PARFAITE

## EXCELLENTE FINITION

## UTILISATION

Enduit universel, pour des travaux en intérieur. Adapté pour des doublages/collages de plaques de plâtre cartonné et leur jointement avec bande en papier ou bande de fibre de verre.

Peut aussi être utilisé pour le collage, montage et l'enduisage des cloisons en carreaux de plâtre, ainsi comme pour le rebouchage, garnissage et enduisage sur la plupart des supports.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Rapport de gâchage (produit/eau):</b>	Collage: 1,9 a 2,1 kg/l Jointement: 1,7 a 1,9 kg/l Lissage: 1,7 a 1,9 kg/l
--	--

<b>Temps d'utilisation de l'enduit:</b>	1 à 2 heures
---	--------------

<b>Adhérence:</b>	> 0,06 MPa
-------------------	------------

<b>Consommation approximative:</b>	2 à 3 kg/m <sup>2</sup> , en fonction du nombre et de l'épaisseur des points d'enduits appliqués.
------------------------------------	---

<b>Réaction au feu:</b>	A1
-------------------------	----

EN PRENANT SOIN DE VOTRE CONFORT DEPUIS 1944

WWW.SIVAL.PT

# APPLICATION

Saupoudrer le produit dans de l'eau jusqu'à la saturation - l'eau de gâchage doit être potable et exempte de toute impureté. Laisser reposer 2 à 3 minutes et bien mélanger le produit, de préférence mécaniquement, jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

Pour des travaux de doublages ou collage des plaques de plâtre, sitôt après le gâchage, l'enduit doit être appliqué avec une spatule par galettes de 10 cm de diamètre, espacées les unes des autres d'environ 30 cm horizontalement et de 40 cm verticalement.

Pour le jointement des plaques de plâtre, après le gâchage, laisser reposer l'enduit environ 10 minutes. Appliquer la pâte avec une spatule sur les bords des plaques de plâtre et poser la bande de papier ou le ruban en fibre de verre. Faire pression sur la bande en y passant la

spatule au de retirer l'excès d'enduit. L'exécution des joints se fait normalement avec deux à trois couches d'enduit. Le séchage de l'enduit entre les couches est important pour éviter les fissures dues au rétrécissement du matériau.

Pour le lissage, une fois les zones de traitement des joints sèches, avec une lisseuse ou truelle à lisser, appliquer une 1ère couche. Bien laisser sécher l'enduit et appliquer une seconde couche dans le sens croisé à la précédente.

Ne pas appliquer SIVAL GC PLUS sur des supports humides.

Dès que l'enduit devient trop dur ne doit plus être utilisé ni rallongé avec addition d'eau.

## CONDITIONS D'APPLICATION

**PREPARATION DU SUPPORT** - Les supports doivent être en bon état, secs et exempts de poussière, de graisse, de saleté et de tout élément contaminant. Si le support est très sec, il est conseillé de l'humidifier légèrement. Sur des supports lisses et compacts, les conditions d'adhésion nécessaires doivent être créées par l'application préalable d'un produit adapté à cet effet, à l'efficacité prouvée.

**TEMPÉRATURE D'APPLICATION** - Il ne doit pas être appliqué à des températures inférieures à 5 °C, ni supérieures à 30 °C.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

**VALIDITÉ DU PRODUIT** - 12 mois dans l'emballage d'origine fermé et à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Ne pas ajouter d'autres produits à SIVAL GC PLUS, celui-ci devant être appliqué comme indiqué sur l'emballage d'origine.

Dans la mesure où nous ne contrôlons pas les conditions de manipulation et d'application de nos produits, notre responsabilité se limite uniquement à leur qualité, à l'exclusion de toute anomalie résultant de leur mauvaise utilisation.

REF: 20250320



**SIVAL**  
GESSOS ESPECIAIS

**USINE** Rua Emídio Oliveira Faria  
2425-879 Souto da Carpalhosa  
PORTUGAL

[+351] 244 619 170  
sival@sival.pt

**MAGASINS** • Maia  
• Viseu  
• Leiria  
• Frielas  
• Montijo